

Saumalaasti PB-12 F

1-komponenttinen kiveyksen saumalaasti lähes kaikkien luonnonkiveysten saumaamiseen alueilla, joilla on jalankulkuliikennettä. 3 mm:n saumaleveydestä alkaen. Sopii sekä vanhoille että uusille kiveyksille.

Ominaisuudet:

Saumalaasti PB-12 F on nopeasti työstettävä, erittäin hyvin vettä läpäisevä, kuivana harjattava, painepesurin kestävä, rikkaruohojen läpikasvua ehkäisevä, kulutuksen kestävä ja elastinen. Voidaan työstää tihkusateella. Vaaleiden kiveysten värisävyt voivat muuttua auringonpaisteesta

Käyttöalueet:

1-komponenttinen kiveyksen erikoissaumalaasti vanhojen ja uusien luonnonkiveysten saumaukseen jalankulkualueilla, jalkakäytävillä ja terasseilla. Saumaleveys alk. 3 mm.

Värit: Luonnonvärinen, kivenharmaa, basaltti

ASENNUSOHJEET:

Perustiedot:

Saumasyvyys \geq 30 mm

Saumaleveys \geq 3 mm (jos saumaleveys \geq 15 mm, saumasyvyyden on oltava vähintään kaksi kertaa saumaleveys)
Alustan lämpötila 5 °C - +25 °C

Asennukseen tarvitaan:

Sekoitusastia, suurella sekoituspäällä (väh. Ø 110 mm) varustettu betonivispillä, lasta, hienojakoinen lakaisuharja

- Puhdista saumat vähintään 30 mm:n syvyydeltä (sauman vähimmäisleveys 3 mm).

Pinta on ehdottomasti puhdistettava kaikesta liasta ennen saumausta. Likajäämät on poistettava, koska ne värjäävät pinnan ja saumat. Kiven reunat on puhdistettava, koska lika, pöly, rasva jne. estävät tarttuvuuden reunoihin.

- Kaada 25 kg kvartsihiekkaa sekoitusastiaan. Lisää erillisessä pullossa oleva PB-12 -sideaine kokonaisuudessaan hitaasti sekoituksen aikana. Kaada kiveyksen saumalaasti (myös ämpäriin jäävät hartsijäämät) vähintään 3 minuutin sekoitusajan jälkeen puhtaaseen ämpäriin ja sekoita vielä vähintään 3 minuuttia.

Kokonaissekoitusaika: vähintään 6 minuuttia. Huolehdi siitä, että saumalaasti sekoittuu täysin!

Älä lisää laastisekoitukseen vettä!

- Esikostuta pinta. Levitä laastia vähän kerrallaan saumat-

tavalle pinnalle ja työstä se lastalla voimakkaasti saumoihin. Työstöaika n. 20–30 minuuttia (+20 °C:ssa).

- Puhdista pintaa hienojakoisella lakaisuharjalla, kunnes pinnalla ei enää ole sauma-aine -jäämiä. Lakaise vinosti saumaan päin. Älä käytä pois-lakaistua ainesta uudelleen.
- Suojaa laastipinta sateelta vähintään 24 tunnin ajan. Älä aseta sadesuojaa suoraan pintojen päälle - ilman on päästävää kiertämään.

Tutustu myös työstöä ja käyttöä koskeviin teknisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Tekniset tiedot:

1-K polybutadieni sekoitussuhteessa hiekka/sideaine (kg) 25;1,2

Alustan lämpötila: +5 °C - +25 °C

Työstöaika: n. 20–30 minuuttia +20 °C:n työstölämpötilassa ja 65 %:n suhteellisessa ilmastokosteudessa.

Korkeat lämpötilat yhdessä korkean ilmastokosteuden kanssa lyhentävät työstö- ja kovettumisaikaa; alaiset lämpötilat ja vähäinen ilmastokosteus pidentävät työstö- ja kovettumisaikaa.

Pinta kestää kävelyä 24 tunnin kuluttua ja on täysin kuorimitettavissa 7 päivän kuluttua (+20 °C:n lämpötilassa ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa).

SUORITA LUJUUSKOE!

Ominaisarvot:

Tiheys: n. 1,57 kg/dm³

Taivutusvetolujuus: n. 2,65 N/mm²

Puristuslujuus: n. 5,27 N/mm²

Pakkausyksikkö:

25 kg saumaushiekkää + 1,2 kg polybutadieenia (säkkitavara)

Varastointi:

Varastointia kestävä: 12 kuukautta pakkaselta suojassa

Menekki Ø 8 mm:n saumaleveydellä ja Ø 30 mm:n saumasyvydellä:

Tyyppi	Nupukiveys	Noppakiveys	Mosaikkikiveys	Laatitus
Koko	14/16 cm	9/11 cm	4/6 cm	40/40 cm
Menekki / m ² (n.)	4,4 kg	6,5 kg	12,4 kg	1,7 kg

Menekkitiedot ovat arvioituja tietoja, jotka toimivat laskenta-apuna. Poikkeuksia voi esiintyä kivien luonnollisen muodon johdosta. Menekki värillä kivenharmaa + n. 3 % ja värillä basaltti + n. 5 %.

Kaikki täyteaineet ovat luonnontuotteita, joissa voi esiintyä luonnollisia väripoikkeamia. Näissä asiakirjoissa olevat tiedot perustuvat kokemuksiin ja tieteelliseen tietämykseen ja käytäntöön, mutta ne annetaan kuitenkin sitoumuksetta eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Enviren antamia työstö- ja käyttöohjeita ja teknisiä ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Koska Envire ei voi vaikuttaa eikä valvoa varastointi- ja työolosuhteita, pinnan valmistelua ja laatua, alustan laatua, tuotteen levittämistä tai yleensä tuotteen käyttöä, se ei ota mitään vastuuta valmiista työstä. Näin ollen Enviren takuu rajoittuu viollisen tuotteen korvaamiseen ennen sen käyttöä. Reklamaatiotapauksissa on esitettävä ostokuitti. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että tuotteen käyttövaatimuksia noudatetaan. Aluksi tuotetta on testattava 0,4 m² alueella. Käyttäjä yksin kantaa käyttöön liittyvät riskit. Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki vastuut, jotka liittyvät epäsuoriin, tahattomiin tai erikoisiin vaurioihin. Välitöntä oikeudellista vastuuta ei voida päätellä yksin näiden tuotetietojen eikä suullisen neuvonnan perusteella, paitsi silloin, kun olemme selvästi vahvistaneet neuvonnan sisällön kirjallisesti. Kaikkien aiempien tietojen voimassaolo lakkaa tämän tiedotteen ilmestyessä. PAINOS 03/2015. Oikeus muutoksiin pidätetään.